

广东微容电子科技有限公司

V226M0603X5R100N4R

(0603, X5R, 22 μ F, \pm 20%, 10V)

片式多层陶瓷电容器产品规格书


(Reference Sheet)

本规格书中包含的产品信息截至2023年11月10日，同时本规格书可能根据需要修改或者废止，届时将不另行通知。
因此，您需要在采购之前确认准确的产品信息。

1.范围

此规格书适用于通用电子设备用片式多层陶瓷电容器(英文简称MLCC)。

2.产品的命名规则





3.产品结构示意图




4.包装

代码	包装方式	最小包装数
R	7英寸胶盘 塑带包装 (W8P4)	3000 pcs./盘

5. 产品技术指标

NO.	测试项目	技术指标	试验方法及条件												
1	预处理	将试样置于150+/-5°C环境下放置1h+/-10min, 后在室温放置24+/-2小时, 再进行电性能测量。													
2	电容量 (C)	符合标称电容量及其允许偏差范围。	环境温度: 18~28°C 环境湿度: ≤RH80%												
3	损耗角正切值 (DF)	$tg\delta \leq 1500 \times 10^{-4}$	测试频率: 120Hz ± 10% 测试电压: 0.5 ± 0.2Vrms *产品测试前需对试样做预处理。												
4	绝缘电阻值 (Ri)	$Ri \times C \geq 100\Omega \cdot F$	环境温度: 18~28°C 环境湿度: ≤RH80% 施加额定电压60±5秒。												
5	耐电压	无击穿或飞弧	测试电压: 2.5 × UR 测试时间: 60秒 充放电电流不超过50mA。												
6	电容量温度特性	$\Delta C/C \leq \pm 15\%$	容量测定应在每个温度点保持5分钟后进行测定。 容量的参考点为Step3的容量值。 测试电压: ≤1.0Vrms (详见测试报告) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Step</th> <th>温度 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> *产品测试前需对试样做预处理。	Step	温度 (°C)	1	25	2	-55	3	25	4	85	5	25
Step	温度 (°C)														
1	25														
2	-55														
3	25														
4	85														
5	25														
7	耐焊接热	外观: 无可见损伤。 容量变化: ≤±15% DF值和Ri值: 满足初始指标。	将试样置于110~140°C预热30~60秒, 浸入260±5°C的锡槽中10±1秒, 浸入深度10mm; 然后在室温放置24±2小时后进行外观检查与电性能测试。 *产品测试前需对试样做预处理。												
8	可焊性	上锡良好, 端头润湿率大于95%。	将试样浸入含松香的乙醇溶液3-5秒, 在80~140°C预热30~60秒, 浸入245±5°C的熔融锡液2.0±0.2秒, 浸入深度10mm。												
9	端电极结合强度	外观: 无可见损伤。 容量变化: ≤±12.5%	将试样安装在试验基板上(图a), 如图b施加垂直方向的力, 以1mm/sec的速度弯曲a, 停留5±1秒, 并测量电容量。 a=1mm <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>图 a t: 1.6mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>图 b (Unit: mm)</p> </div> </div>												

NO.	测试项目	技术指标	试验方法及条件															
10	附着力	外观: 无可见损伤。	<p>将试样安装在试验基板上(如图c), 从电容侧面施加推力F, 保持10 ± 1秒。 F=5N</p>  <p>图 c</p>															
11	振动	外观: 无可见损伤。 容量变化: $\leq \pm 7.5\%$ DF值和Ri值: 满足初始指标。	将试样安装在试验基板上(如图c), 振幅1.5mm, 频率范围10~55Hz, 简谐振动均匀变化, 扫频周期1分钟, 三个方向各持续2小时, 总计6小时。															
12	温度快速变化	外观: 无可见损伤。 容量变化: $\leq \pm 15\%$ DF值和Ri值: 满足初始指标。	<p>将试样安装在试验基板上(如图c), 按照1~4的顺序做温度快速变化试验。 循环次数: 5 然后在室温放置24 ± 2小时后进行外观检查与电性能测试。</p> <table border="1" data-bbox="1153 691 1644 823"> <thead> <tr> <th>步骤</th> <th>温度(°C)</th> <th>时间(minutes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-55</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25</td> <td>2~5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>85</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25</td> <td>2~5</td> </tr> </tbody> </table> <p>*产品测试前需对试样做预处理。</p>	步骤	温度(°C)	时间(minutes)	1	-55	30	2	25	2~5	3	85	30	4	25	2~5
步骤	温度(°C)	时间(minutes)																
1	-55	30																
2	25	2~5																
3	85	30																
4	25	2~5																
13	潮湿负荷	外观: 无可见损伤。 容量变化: $\leq \pm 15\%$ DF值: $\text{tg}\delta \leq 3000 \times 10^{-4}$ Ri值: $R_i \times C \geq 5\Omega \cdot F$	<p>将试样安装在试验基板上(如图c)。 充、放电电流不超过50mA; 然后在室温放置24 ± 2小时后进行外观检查与电性能测试。 试验温度: $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 试验湿度: RH 90~95% 试验电压: $1.0 \times U_R$ 试验时间: 500小时 *产品测试前后需对试样做预处理。</p>															
14	耐久性	外观: 无可见损伤。 容量变化: $\leq \pm 15\%$ DF值: $\text{tg}\delta \leq 3000 \times 10^{-4}$ Ri值: $R_i \times C \geq 10\Omega \cdot F$	<p>将试样安装在试验基板上(如图c)。 充、放电电流不超过50mA; 然后在室温放置24 ± 2小时后进行外观检查与电性能测试。 试验温度: 85°C 试验电压: $1.0 \times U_R$ 试验时间: 1000小时 *产品测试前后需对试样做预处理。</p>															

6. 载带尺寸



尺寸代码	尺寸 (mm)				
	方孔厚度 (A)	方孔长度 (B)	定位孔和方孔的中心距离 (F)	方孔间距 (P)	载带宽度 (W)
0603	1.10 ± 0.10	2.00 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	8.00 ± 0.20

7. 圆盘尺寸



圆盘尺寸	尺寸 (mm)				
	A	B	C	E	H
7"	$\Phi 178 \pm 2.0$	$\Phi 60 \pm 2.0$	$\Phi 13 \pm 1.0$	4 ± 1.0	9.5 ± 1.0

■ 贮存

贮存周期：产品贮存周期为12个月，超过12个月需重新提交检验。

贮存条件：温度：小于35℃；相对湿度：小于70%。

■ 环保要求

本规格书内的所有产品均符合欧盟RoHS\REACH指令以及《微容科技有害物质限用规格管理工作指引》要求。

■ 设计选型

1. 工作温度

- a. 电容器使用过程中避免超过其上限类别温度。
- b. 表面温度以及自加热温度应该低于电容器的上限类别温度。

2. 工作电压

电容器的工作电压必须低于其额定电压。

■ PCB设计

1. 焊盘设计

电容器贴装在PCB上时，端头焊锡量对电容器的性能有直接的联系。焊锡量越多，施加在电容器上的应力就越大。

因此，设计焊盘时，必须考虑焊锡的尺寸和结构，请参考下面设计：



推荐的回流焊焊盘尺寸 (单位: mm)

电容产品尺寸		焊盘尺寸		
尺寸代码	厚度代码	A	B	C
0603	4	0.70~0.90	0.70~0.80	0.80~1.00

2. 电容器在PCB上的布局设计

机械应力根据电容器在PCB上的位置不同而变化，请参考下面的设计方案：



施加在电容器上的应力大小为： $A > B = C > D > E$

注意：不要弯曲或扭曲 PCB，否则电容器会发生断裂。请参考下面的例子：

a. 应避免的情况



b. 建议的操作方式



■ 焊锡的应用以及焊接方式

a. 以下的焊接方式应该避免



b. 请参考以下的焊接方式



■ 自动化设计的注意事项

如果安装头调整得过低，会产生过高的应力，导致电容器断裂。请参考下面的注意事项：

- 调整安装头的底部接触 PCB 的表面，但不能用力压；
- 调整安装头的压力至 1~3N；
- 为了降低来自安装头的冲击力，应该由 PCB 的底部提供支撑力。

参考下面的设计实例：

	避免设计方案	建议设计方案
单面贴装		
双面贴装		

■ 焊接

1. 焊剂的选择:

- a. 建议使用一种轻度活性焊剂（氯含量少于 0.1wt%），避免使用活性过强的焊剂。
- b. 请使用适量的焊剂，避免过量。
- c. 当使用可溶水的焊剂时，需要进行充分的洗涤。

2. 焊接曲线的设计（仅供参考）：



回流焊焊接曲线

(1) 回流焊接条件:

编号	回流焊接温区	回流焊接温度条件
①	预热1	升温速率: $\leq 3^{\circ}\text{C/s}$; 持续时间: 60s
②	恒温	升温速率: $\leq 1^{\circ}\text{C/s}$; $150\sim 200^{\circ}\text{C}$ 持续时间: 60~120s
③	预热2	升温速率: $1\sim 5^{\circ}\text{C/s}$
④	焊接区1	217°C 持续60~150s
⑤	焊接区2	$255\sim 260^{\circ}\text{C}$ 持续30s以上
⑥	自然冷却	降温速率: $\leq 6^{\circ}\text{C/s}$

注意:

a. 过度的焊锡会在温度变化时产生较高的张力, 从而导致裂纹。而少量的焊锡可能会导致电容器与 PCB 分离。理想的条件是焊锡量控制在电容器厚度的 $1/2\sim 1/3$, 如下图所示:

b. 焊接时间尽量与建议的时间相近, 过长的时间会影响可焊效果。



(2) 波峰焊接条件:



注意:

- a. 确保电容器经过充分的预热。
- b. 电容器与焊锡之间的温度差不能高于 100~130°C。
- c. 波峰焊条件不能用在仅为回流焊设计的电容器上。

(3) 手工焊接条件:



注意:

- 使用 20W 的烙铁 (最大直径 1.0mm)。
- 烙铁不能够直接接触电容器。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>VIIYONG\(微容\)](#)